

Boletim Técnico

Fundo Sintético Zarcão

Descrição

É um fundo sintético anticorrosivo destinado à preparação de superfícies metálicas. Produto de fácil aplicação, boa aderência e bom alastramento.

Indicação

Superfícies metálicas.

Informações Técnicas

Características

- ✓ Anticorrosivo
- ✓ Fácil Aplicação
- ✓ Interior e Exterior

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 -tipo 4.1.1.2
Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.709-2.

Propriedade físico-químico

- Cor: Branca e Cores
- Brilho (@60°): não aplicado
- Sólidos por Peso: 49% – 58%
- Sólidos por Volumes: 38% – 44%
- Viscosidade: 95 – 105 ku
- Peso Específico: 1,30-1,40 g/cm³
- Ponto de fulgor:> 100°C
- VOC (compostos orgânicos voláteis):
17,76 G/L
- Prazo de Validade : 24 Meses

Composição Química

Resina alquídica, dióxido de titânio, cargas minerais inertes, aditivos e hidrocarbonetos alifáticos.

Fundo Sintético Zarcão

Dados de Aplicação

<p>Diluição</p>	<p>Pincel/Rolo: até 10% de Aguarrás ou Thinner</p> <p>Pistola: 30% de Aguarrás ou Thinner</p>
<p>Secagem</p>	<p>Entre demãos: 6 horas.</p> <p>Final: 24 horas.</p>
<p>Rendimento</p>	<p>Até 10,4m² por embalagem de 750ml por demão</p> <p>Até 41,65m² por embalagem de 3,0L por demão</p> <p>O rendimento pode variar de acordo com o tipo de condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>
<p>Demãos</p>	<p>1 a 2 demão</p>
<p>Ferramentas</p>	<p>Rolo </p> <p>Pincel </p> <p>Airless </p>

Boletim Técnico

Fundo Sintético Zarcão

Preparação da Superfície

- **Para atingir resultado esperado, cuidados prévios devem ser rigorosamente observados. A superfície deve está firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão e mofo. Conforme norma ABNT NBR 13245, antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:**
- **SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS:**
- **Novas:** Lixe com lixa de ferro, limpe com pano umedecido com aguarrás e aplique ZARCÃO FORTEX (conforme recomendação da embalagem).
- **Repintura:** Remova as partes soltas ou mal aderidas, lixe e limpe com um pano umedecido com aguarrás e aplique ZARCÃO FORTEX (conforme recomendação da embalagem).
- **Superfícies com fungo ou bolor:** Lave com misturas de água sanitária e água em partes iguais. Deixe agir por 4 horas e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Recomendações

Abra a embalagem e misture bem o produto com uma ferramenta limpa. Quer uma dica?

Misture apenas a quantidade de produto que você vai usar na hora da pintura. Evite aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar o produto em até 90 dias, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Para garantir um melhor performance utilizar os produtos auxiliares FORTEX. **Não recomendamos a diluição com outros produtos.**